



FICHA TECNICA MANPI-TEX

Pág.
1

Nombre Comercial: MANPI-TEX

Tipo de Producto: Texturizado Tipo Elastomérico.

Características: Es un revestimiento decorativo y protector de alto desempeño, desarrollado a base de resinas acrílicas elastoméricas de última generación. Este producto ha sido especialmente formulado para proporcionar un acabado texturizado uniforme, que combina resistencia superior, flexibilidad y una excelente capacidad de protección contra los agentes climáticos.

La tecnología elastomérica de Manpitex le otorga la propiedad de absorber los movimientos naturales de contracción y dilatación de las superficies, permitiéndole "puentear" micro fisuras (fisuras capilares) de hasta 0.5 mm sin comprometer la integridad del acabado. Su composición elastomérica brinda flexibilidad a su película y repelencia al agua. Se puede aplicar con palustre de forma continua, en una sola capa y no debe repintarse con el mismo.

Principales beneficios:

- Acabado texturizado clásico o de texturas varias, según la técnica de aplicación.
- Película de alta flexibilidad y adherencia extrema que permite un efecto de protección impermeabilizante en las paredes.
- Excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar.
- Revestimiento altamente decorativo.
- Protección anti-hongos.
- Texturizado de color blanco. Puede ser repintado con cualquier
- pintura de caucho de Manpica para obtener el color de su preferencia

Componentes: Emulsión Acrílica y Elastomérica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos.

Propiedades:

Aspecto: Texturizado.
Color: Blanco.



FICHA TECNICA MANPI-TEX

Pág.
2

% Solidos V/V: 50 – 55.

Espesor de Película
Seca Recomendado: Aplique una sola capa y empleando la herramienta adecuada.

Rendimiento Práctico: 18 - 20 m² por cuñete. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosidad del sustrato y técnica de aplicación.

Tiempo de Secado: Al tacto: 1 Hora; Duro: 3 - 4 días.

Aplicación: Rodillo Especial para Texturizados. No diluir.

Preparación de Superficie:

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. o a cualquier otro agente contaminante. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón, luego enjuagar a fondo y dejar secar.

Si la superficie a pintar presenta moho reparar con una solución de cloro (1 parte) y de agua (2 partes) para limpiar la superficie mohosa. Aplicar esta solución, dejar actuar 10 minutos, luego frotar con un cepillo de cerdas duras y por último enjuagar con abundante agua.

Elimine todo material suelto o disgregado (friso "soplo" o arena suelta) mediante cepillado o lijado. Aunque el producto es elastomérico, las fisuras dinámicas o mayores a 2 mm deben ser tratadas previamente. Sane la grieta, ábrala en forma de "V", limpie y rellene con un sellador de juntas elástico o mortero de reparación adecuado. Una vez seco, nivele la superficie. Asegúrese de que el sustrato esté seco. En superficies de concreto o friso nuevo, se recomienda un tiempo de curado mínimo de 30 días.



FICHA TECNICA MANPI-TEX

Pág.
3

No debe aplicarse sobre superficies brillantes ni pulidas, tampoco sobre superficies deterioradas, con pinturas desprendidas, caleadas, con moho y hongos.

Almacenamiento y Precauciones:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Utilice equipos de protección personal durante su manejo. Lavar las manos después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar en sitios para tal fin, según las reglamentaciones. No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.

Presentación:

Cuñetes y Galones.

Elaborado por: Manpica, C.A
Fecha de Emisión: Abril 2011
Fecha de Revisión: Mayo 2026